

## Eigenschaften und Merkmale

- FKM-Qualität
- bisphenolisch vernetzt
- Fluor-Gehalt ca. 66%
- entspricht Siemens Norm SN 53145-1
- beständig gegen Trafoöl
- kurzfristig bis +275°C einsetzbar

**A-VF 75-00**

Alle unsere Produkte sind:

- PAK-frei (EU 1272/2013)
- REACH-konform
- nitrosaminfrei
- RoHS 3-konform

## Physikalische Daten

| Polymer                    |                      | DIN ISO 1629               | FKM                     |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Farbe                      |                      |                            | schwarz                 |
| Shore-Härte A              | [ShA]                | ISO 7619-1 / 3s            | 75 ± 5                  |
| Dichte                     | [g/cm <sup>3</sup> ] | DIN EN ISO 1183 / ISO 2781 | 1,96 ± 0,03             |
| Reißfestigkeit             | [N/mm <sup>2</sup> ] | ISO 37                     | > 7                     |
| Reißdehnung                | [%]                  | ISO 37                     | > 200                   |
| Temperaturbeständigkeit    | [°C]                 |                            | -15°C bis +250°         |
| Weiterreißwiderstand       | [N/mm]               | DIN ISO 34-1 A             | > 2,0                   |
| Druckverformungsrest *     | [%]                  | ISO 815                    | < 25                    |
| Brandbeständigkeit **      |                      | FMVSS 302                  | DNI (nicht entflammbar) |
| Ozonbeständigkeit ***      |                      | ISO 1431-1                 | ozonbeständig           |
| Spez. Durchgangswiderstand | [Ωcm]                | VDE 0303-30                | isolierend              |

\* 24 h / 70 °C; \*\* geprüft bei 2 mm; \*\*\* 50 pphm, 40°C, 72 h, 20% Dehnung

## Beständigkeit



Stand: 25.04.2019 / Revision: 2

### Wichtige Hinweise:

Die aufgeführten Prüfwerte und Daten basieren auf den Ergebnissen langjähriger Entwicklung, Versuchen und Erprobungen. Eine Eigenschaftszusicherung und garantierte Funktion, kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Mit Erscheinen dieses technischen Datenblattes verlieren alle bisher erschienenen Ihre Gültigkeit.